

## 4.4.2 Coulis de précision CB-G PG

### Homologations et essais

ASTM C 1107  
Corps of Engineers CRD-C-621

### Caractéristiques du produit

- Résistance initiale et résistance à la rupture élevées
- Aptitude élevée à l'écoulement
- Dilatation positive, à retrait nul
- Non métallique, non corrosif
- Ne contient pas de chlorures ou d'autres sels
- Pompable
- Excellente résistance au gel-dégel
- Alignement de précision

### Objectifs et utilisations

- Cimentage structural de plaques d'assise, colonnes, poutres, béton préfabriqué, rails de grue, sommiers d'appui, tiges, etc.
- Cimentage de machines et d'équipements ayant de fortes contraintes de charge
- Applications nécessitant une mise en service prématurée et une mise en œuvre rapide des travaux, tout en assurant une résistance à la compression initiale élevée

### 4.4.2.1 Description du produit

Le coulis de précision de Hilti est un coulis de ciment de précision hautes performances, non métallique, à retrait nul et conforme au programme Buy American à utiliser dans pratiquement toutes les applications où une résistance élevée doit être jumelée à une grande fluidité. Ce coulis spécialement formulé se dilate à un taux contrôlé, ce qui permet d'obtenir une couverture maximale de la surface

portante. Le coulis de précision de Hilti répond aux exigences des normes ASTM C-1107 et CRD C-621 (Corps of Engineers).

Dans le cas d'applications nécessitant de meilleures caractéristiques d'écoulement et des résistances initiale et à la rupture plus élevées, se reporter au coulis de précision de Hilti.

### 4.4.2.2 Spécifications/Fiche technique

Couleur : Gris béton			
	Plastique	Pâte fluide	Fluide
Résistance à la compression, psi (MPa) ASTM C 109			
1 jour	6 500 (44,8)	5 500 (37,9)	3 750 (25,9)
3 jours	7 500 (51,7)	7 100 (49,0)	6 000 (41,4)
7 jours	9 500 (65,5)	9 000 (62,1)	7 500 (51,7)
28 jours	11 000 (75,8)	10 500 (72,4)	9 500 (65,5)
Eau requise pte (L) par sac de 50 lb			
par sac de 50 lb	3,75 pte (3,5 L)	4,0 pte (3,8 L)	4,75 pte (4,5 L)
Temps de pose (heures/min) ASTM C 191			
Initial	5 h 30 min	5 h 45 min	6 h 45 min
Final	6 h 5 min	6 h 35 min	7 h 45 min
Variation de volume (% de dilatation) ASTM C1090			
3 jours	0,01 %	0,02 %	0,02 %
28 jours	0,01 %	0,02 %	0,02 %

### 4.4.2.3 Directives d'installation

Lire le mode d'emploi et la fiche signalétique du produit avant de l'utiliser.

#### Préparation

Les surfaces à cimenter doivent être en bon état, propres et sans aucune trace d'huile, de graisse ou d'autres contaminants pouvant servir d'agent de décoffrage. Enlever tous les débris de matières et de laitance. Pour obtenir une bonne adhérence, les surfaces en béton doivent être de niveau et rugueuses. Avant l'application du coulis, la surface doit être saturée en eau jusqu'à l'obtention d'une condition SSS (surface saturée sèche), après quoi toute l'eau en excès doit être éliminée.

Le coulis ainsi que la surface de cimentage touchée doivent être maintenus à une température comprise entre 4 °C et 35 °C (40 °F et 95 °F)

et protégés de la lumière directe du soleil jusqu'à durcissement complet. Pour des températures d'application à l'extérieur de cette plage, se reporter à ACI 305 pour les recommandations d'application par temps chaud et à ACI 306 pour les recommandations d'application par temps froid, ou bien communiquer avec Hilti. Le temps de prise et la résistance dépendent de la température. Des températures chaudes accéléreront le processus de prise du coulis tandis que des températures froides auront pour effet de le retarder.

Tous les éléments métalliques qui seront en contact avec le coulis devront être exempts de rouille, de peinture ou d'huile.

## Coulis de précision CB-G PG 4.4.2

**Coffrages**

Les coffrages doivent permettre la mise en place rapide et continue du coulis; ils doivent de plus retenir le coulis et prévenir les fuites. Pour les plaques d'assise, les coffrages doivent dépasser d'au moins 2,54 cm (1 po) la base des plaques, comme il est indiqué dans ACI 351. Le dégagement entre le coffrage et la plaque d'assise doit être suffisant pour permettre le passage d'une bêche d'alimentation. Pour les autres côtés, le dégagement doit être de 2,54 cm à 7,62 mm (1 à 3 po).

**Préparation du mélange**

Un malaxage mécanique est indispensable pour obtenir un mélange homogène et optimal. Pour de petites quantités allant jusqu'à la taille d'un sac, une perceuse à bas régime (400 à 600 tr/min) et une palette à malaxer sont acceptables. Pour les grandes quantités et une coulée en continu, il est conseillé d'utiliser un malaxeur à mortier ou une pompe à injection.

Mettre les 3/4 de l'eau de gâchage nécessaire dans le malaxeur; démarrer le malaxeur et ajouter lentement le coulis. Une fois que toute la poudre a été ajoutée, verser l'eau restante (1/4) nécessaire à l'obtention de la consistance voulue et continuer à malaxer. Pour des applications où l'épaisseur est supérieure à 7,62 mm (3 po), il est possible d'ajouter des gravillons de 9 mm (3/8 po) propres, lavés et séchés jusqu'à concurrence de 50 % en poids.

Malaxer à fond pendant au moins cinq minutes jusqu'à l'obtention d'une consistance sans grumeaux et uniforme.

\*\* Les exigences en matière d'eau sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

**Application**

Immédiatement après le malaxage, mettre en place le coulis dans le coffrage, en le versant sur un côté de telle sorte qu'il puisse s'écouler vers les bords contigus et opposés, évitant ainsi les risques d'occlusion d'air. Au besoin, prévoir des trous de dégagement d'air pour empêcher toute occlusion d'air. Le compactage peut se faire par damage à la tige, damage à la chaîne ou par vibration légère.

Épaisseur minimale de l'application par coulée : 13 mm (1/2 po)

Épaisseur maximale de l'application par coulée (sans ajout de gravillons) : 76 mm (3 po)

Épaisseur maximale de l'application par coulée (avec ajout de gravillons) : 254 mm (10 po)

**Finition**

Les coffrages peuvent être enlevés une fois que le coulis a atteint son niveau de prise initiale et qu'il est totalement autoportant. Ce délai variera en fonction de la température. Lorsque le coulis est appliqué à des températures plus élevées, protéger la surface à traiter et prévenir toute perte d'eau rapide en couvrant les surfaces cimentées exposées à l'aide d'une toile de jute humide pendant les 48 premières heures, ou bien appliquer un agent de durcissement et d'étanchéité à base d'eau adéquat.

Pour la mise en place et le durcissement, se reporter également à ACI 351.

**Nettoyage**

Nettoyer le matériel avec de l'eau et du détergent immédiatement après utilisation.

**Entreposage**

Toujours conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

**Restrictions**

- Ne pas utiliser si le sac est endommagé
- Ne pas rebattre après le malaxage
- Ne pas ajouter trop d'eau ou d'autres ciments ou adjuvants

**Rendement**

- Un sac 22,7 kg (50 lb) donne environ 0,012 m<sup>3</sup> (0,42 pi<sup>3</sup>) à 4,5 L (4,75 pte) d'eau
- Un sac de 22,7 kg (50 lb) avec ajout de 11,3 kg (25 lb) de gravillons lavés de 9 mm (3/8 po) donne environ 0,016 m<sup>3</sup> (0,58 pi<sup>3</sup>) à 4,5 L (4,75 pte) d'eau

**Emballage**

- Sac de 22,7 kg (50 lb) résistant à l'humidité ou seau de 22,7 kg (50 lb)

**Durée de conservation**

12 mois à compter de la date de fabrication s'il est entreposé dans son contenant d'origine non ouvert



## 4.4.2.4 Renseignements sur les commandes

Description	Contenu	Qté
Coulis de précision	Seau de 50 lb	1
Coulis de précision	Sac de 50 lb; grande palette	50